

## 定水位透水試験による各種土壌改良材の透水性・保水性 試験結果

| 試験項目                            | エシカルソイル<br>(0～5mm) | エシカルソイル<br>(2～5mm) | エシカルソイル<br>(5～10mm) | ゼオライト<br>(2～5mm) | ネニサンソ    | ビーナスライト  |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|----------|----------|
| 乾燥密度 g/cm <sup>3</sup>          | 1.128              | 0.859              | 0.876               | 0.857            | 0.195    | 0.076    |
| 透水係数 m/s                        | 9.64×E-4           | 1.84×E-3           | 1.95×E-3            | 2.27×E-3         | 7.38×E-4 | 1.76×E-3 |
| 有効水分保持量 L/m <sup>3</sup>        | 120.5              | 34.9               | 43.8                | 22.2             | 141.8    | 205.6    |
| pF値1.8での比体積含水量 L/m <sup>3</sup> | 294.5              | 179.6              | 200.5               | 152.5            | 336.4    | 450.6    |
| pF値3.0での比体積含水量 L/m <sup>3</sup> | 174                | 144.7              | 156.6               | 130.3            | 194.6    | 245      |

・透水係数

(試験依頼機関：関西地盤環境センター)